



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ  
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ СССР ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ  
(ГОСКОМИЗОБРЕТЕНИЙ)

# ПАТЕНТ

№

1790760

На основании полномочий, предоставленных Правительством СССР,  
Госкомизобретений выдал настоящий патент на изобретение:

"Способ определения склонности порошкообразных взрывчатых  
материалов к переходу горения во взрыв"

Патентообладатель: Ермолаев Борис Сергеевич, Малинин Сергей  
Евгеньевич, Сулимов Алексей Александрович и Фотеенков  
Владимир Александрович

Автор (авторы): они же

Заявка № 4903033

Приоритет изобретения 18 января 1991 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре  
изобретений СССР

22 сентября 1992 г.

Действие патента распространяется на всю  
территорию Союза ССР сроком на 20 лет

(с 18 января 1991 г. )

Председатель Комитета

Начальник отдела

*Расов*  
*Лисин*



СОЮЗ СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1790760 А3

(51)5 G 01 N 25/54

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ  
ВЕДОМСТВО СССР  
(ГОСПАТЕНТ СССР)

# ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

1

- (21) 4903033/25  
(22) 18.01.91  
(46) 23.01.93. Бюл. № 3  
(71) Институт химической физики им. Н.Н.Семенова  
(72) Б.С.Ермолаев, С.Е.Малинин, А.А.Сулимов и В.А.Фотеенков  
(73) Б.С.Ермолаев, С.Е.Малинин, А.А.Сулимов и В.А.Фотеенков  
(56) Беляев А.Ф. и др. Переход горения конденсированных систем во взрыв. М.: Наука, 1973, с. 13.

Афонина Л.В. и др. Метод оценки склонности ВВ к переходу горения в детонацию. – В сб.: Взрывное дело, № 68/25, с. 149.  
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКЛОНОСТИ ПОРОШКОБРАЗНЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ К ПЕРЕХОДУ ГОРЕНИЯ ВО ВЗРЫВ

Изобретение касается пожаровзрывобезопасности и может использоваться при исследовании причин аварий с взрывчатыми материалами (ВМ) и для получения исходных данных при проектировании взрывобезопасной аппаратуры и разработке мероприятий, предотвращающих разрушительные последствия случайных загораний при переработке, хранении и транспортировке взрывчатых материалов (ВМ). Сущность изобретения: определяют критические значения высоты слоя ВМ и давления в очаге поджигания посредством проведения серии измерений давления при поджигании ВМ у дна вертикально стоящей трубы, частично заполненной ВМ, и находят точку излома зависимости максимального давления в очаге от высоты слоя ВМ. 1 ил.

2

(57) Использование: для получения исходных данных при разработке мероприятий, предотвращающих разрушительные последствия случайных загораний при переработке, хранении и транспортировке взрывчатых материалов (ВМ). Сущность изобретения: определяют критические значения высоты слоя ВМ и давления в очаге поджигания посредством проведения серии измерений давления при поджигании ВМ у дна вертикально стоящей трубы, частично заполненной ВМ, и находят точку излома зависимости максимального давления в очаге от высоты слоя ВМ. 1 ил.

Известен способ определения склонности к переходу горения во взрыв (ПГВ) в трубке Андреева, состоящий в поджигании ВМ в закрытом с обеих сторон металлическом стакане диаметром 40 мм и длиной 200 мм, снабженной мемброй, вскрывающейся при достижении заданного давления. ПГВ фиксируется по разрушению стакана, о характере взрывного процесса судят по количе-

ству осколков, на которые распадается стакан. Склонность к ПГВ характеризуется минимальной прочностью мембранны, при которой имеет место переход. Способ используется для сравнения различных ВВ между собой и позволяет ранжировать наиболее распространенные ВВ по устойчивости их горения.

Недостатком известного способа является то, что он дает лишь конечный результат испытания и притом с полуколичественной формой, а не характеризует развитие процесса в пространстве и времени.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ определения склонности к переходу горения в детонацию по длине преддетонационного участка. Способ включает поджигание ВМ в

(19) SU (11) 1790760 А3

закрытой с обоих торцов и полностью заполненной ВМ прочной трубке. Вещество поджигают у одного из торцов и фиксируют место возникновения детонации по расширению канала оболочки. Измеряют расстояние от точки поджигания до места возникновения детонации – длину преддетонационного участка  $L_{\text{пр}}$ .

Условия испытаний ВМ по известному способу не воспроизводят условий развития процесса горения из случайно возникшего очага в аварийных ситуациях при производстве, хранении и транспортировке ВМ. Загорание возникает, как правило, в объеме ВМ, имеющем свободные поверхности либо окруженному малопрочной оболочкой или мягким упаковочным материалом. Развитие горения в очаге уже на начальной стадии послойного горения происходит при интенсивном воздействии разгрузки из-за разлета ВМ, окружающего очаг. Известный способ (поджигание в прочной замкнутой оболочке) не отражает этого обстоятельства, и полученные по известному способу длины преддетонационных участков не могут быть применены для количественной оценки последствий случайного загорания ВМ в реальных условиях.

Целью изобретения является повышение надежности определения склонности к ПГВ за счет приближения условий испытаний к условиям переработки, хранения и транспортировки ВМ.

Поставленная цель достигается тем, что ВМ помещают в трубу с открытым торцом, располагают трубу вертикально открытым концом вверх, заполнение трубы ВМ производят до высоты  $H$ , оснащают трубу датчиком давления, расположенным на нижней крышке трубы вблизи точки поджигания, регистрируют давление в процессе горения, строят зависимость максимального давления, развивающегося при горении, от высоты слоя ( $P_{\text{max}}(H)$ ), выделяют характерную точку этой зависимости – точку излома – и параметры в этой точке излома зависимости

$P_{\text{max}}(H)$  принимают за критические ( $H_{\text{кр.}}$ ,  $P_{\text{кр.}}$ ) Измеряют параметр, характеризующий предельный размер опасной области,  $H_{\text{кр.}}$ , а также параметр, характеризующий предельный допустимый уровень давления,  $P_{\text{кр.}}$ . Последний открывает возможность расчета предохранительных устройств, которыми должны оборудоваться взрывобезопасные емкости с ВМ.

Схема устройства для реализации способа представлена на чертеже.

В трубу 1 засыпан порошкообразный взрывчатый материал 2. Поджигание ВМ от закрытого торца поставленной вертикально трубы воспламенителем 3 воспроизводит наиболее опасный случай – загорание в донной части технологического аппарата, контейнера и т.п. Для измерения давления, развивающегося при поджигании, труба снабжена датчиком давления 4. Место установки датчика выбрано на нижней крышке трубы вблизи точки поджигания.

Для определения критической высоты слоя  $H_{\text{кр.}}$  и критического давления  $P_{\text{кр.}}$  проводят серию измерений, постепенно увеличивая высоту заполнения трубы ВМ. Экспериментальная зависимость  $P_{\text{max}}(H)$  имеет резкий излом: при высотах слоя ниже точки излома ВМ выгорает без взрыва и  $P_{\text{max}}$  слабо возрастает при увеличении  $H$ , в области больших высот, т.е. выше точки излома горение переходит во взрыв и  $P_{\text{max}}$  резко возрастает. Таким образом, определение критических значений  $H_{\text{кр.}}$  и  $P_{\text{кр.}}$ , характеризующих склонность ВМ к ПГВ, осуществляется по точке излома на зависимости  $P_{\text{max}}(H)$ .

Применение предлагаемого способа позволяет получить надежную количественную оценку склонности ВМ к ПГВ в реальных условиях, определить нормы загрузки ВМ, площади предохранительных вскрывающихся мембран и пр. Способ дает возможность разработать меры, направленные на предотвращение ПГВ в аварийных ситуациях, возникающих при изготовлении, хранении и транспортировке ВМ.

50


надежности определения за счет приближения условий испытания к условиям переработки, хранения и транспортировки, на закрытом конце трубы размещают датчик давления, трубу устанавливают вертикально открытым концом вверх, заполнение трубы взрывчатым материалом производят до некоторой высоты  $H$ , измеряют значение максимального давления  $P_{\text{макс.}}$ , повторяют

### Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ определения склонности порошкообразных взрывчатых материалов к переходу горения во взрыв, включающий заполнение металлической трубы испытуемым материалом, поджигание его у закрытого конца трубы и определение критических параметров перехода, отличающийся тем, что, с целью повышения

измерения, увеличивая высоту слоя материала, находят точку излома зависимости

$P_{\max}(H)$ , а за критические параметры принимают значения  $P_{\max}$  и  $H$  в точке излома.



30

35

40

45

50

Составитель А.Сулимов  
Редактор Г.Бельская  
Техред М.Моргентал

Корректор Е.Папп

Заказ 374

Тираж

Подписьное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР  
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101